

PFA CEVI



TEHNIČNI PODATKI

MATERIAL	Perfluoroalkoksi polimer (PFA)
VELIKOST (zunanji premer)	4 mm – 12 mm (ostalo na povpraševanje)
TOLERANCE (debelina stene)	+/- 0,2 mm
BARVA	Nevtralna
TEMPERATURN OBMOCJE	-60 / +260 °C
LASTNOSTI	• Uporaba v živilski industriji (FDA, EU 1935/2004, EU 10/2011, D.M. 21/03/73) • Odlična odpornost na kemične vplive • Najnižja prepustnost med fluoropolimeri • Transparentnost (vizualni nadzor pretoka) • Negorljivost – samougasna (UL94 V0) • Odlična UV stabilnost • Odpornost na staranje • Odpornost na hidrolizo • Dobre mehanske lastnosti

KODA	ZUNANJI PREMER	NOTRANJI PREMER	DEBELINA STENE	MIN. RADIJ	DELOVNI TLAK (23 °C)
	Ø mm	Ø mm	mm	mm	BAR
PFA-2/4	4	2	1	15	30
PFA-4/6	6	4	1	30	18
PFA-6/8	8	6	1	50	12
PFA-8/10	10	8	1	80	10
PFA-10/12	12	10	1	115	8

KODA ZA NAROČILO

PFA 10 6 T 50				
VRSTA MATERIALA	ZUNANJI PREMER	NOTRANJI PREMER	BARVA	DOLŽINA
PFA - Perfluoroalkoksi polimer (PFA)	4, 6, 8, 10, 12 mm	2, 4, 6, 8, 10 mm	Ⓣ - nevtralna	25, 50, 100 m

APLIKACIJE

INDUSTRIJSKA AVTOMATIZACIJA	VAKUMSKA TEHNOLOGIJA	KONTAKT S HRANO
NIZKA PREPUSTNOST	RAZVODI NAFTNIH DERIVATOV	KEMIJSKA ODPORNOST
PARA	SAMOUGASNOST	UV ODPORNOST
NIZKA TEMPERATURA POD -60°C	ODPORNOST NA HIDROLIZO	VISOKA TEMPERATURA NAD 150°C

DELOVNI TLAK V %, V ODVISNOSTI OD TEMPERATURE OKOLICE

